

Produktdatenblatt

Rigitone Mix

- Für Spachtelfuge (Schlauchbeutel)



- ✓Kein Anrühren
- ✓Einfaches Schleifen
- ✓Geringes Gewicht, speziell für Arbeiten an der Decke
- ✓Schnelles Reinigen des Werkzeuges

Produktbeschreibung: Kunststoff-gebundenes Material nach DIN EN 13963 / Typ 4A, das durch Lufttrocknung erhärtet.
Anwendungsbereich: Fertigspachtel für Rigitone Lochplatten-Fugen.

Technische Daten

Verwendung

- Die Plattenkanten müssen mit Rikombi Sperre neutral grundiert werden. Werksseitig bereits grundierte Plattenkanten benötigen keine weitere Grundierung.
- Rigitone Mix wird nach Beendigung der Montagearbeiten mit dem Rigips Ready Mix Set in die Fuge eingebracht.
- Nach ca. 1h mit dem Rigips Stielspachtel so abstoßen, dass ein ein leichter Fugenüberstand oberhalb der Plattenebene verbleibt.
- Abschließend wird der trockene (Trocknungszeit je nach Umgebungsbedingungen) Fugenüberstand auf der Plattenebene runtergeschliffen.
- Nach Gebrauch des Rigitone Mix sind die Werkzeuge und Geräte sofort mit Wasser zu reinigen.
- Rigitone Mix nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten.
- Bereits erhärtetes (angetrocknetes) Material darf nicht mehr verwendet oder durch Wasserzugabe «verlängert» werden.
- Anschließende Oberflächenarbeiten dürfen erst nach kompletter Durchtrocknung des Rigitone Mix begonnen werden.

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Fertigspachtel		
Typisierung				
Typ		4A		DIN EN 520
Baustoffklasse				
Brandverhalten		E		DIN EN 13501-1

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigitone Mix - Für Spachtelfuge (Schlauchbeutel)

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Eigenschaften				
Verarbeitungszeit von		45	min	
Verarbeitungszeit bis		90	min	
Verbrauch		80	g/m ²	
Verarbeitungstemperatur von		5	°C	
Verarbeitungstemperatur bis		35	°C	
Untergrund		Fest Frostfrei Staubfrei Trocken		DIN 18350 / DIN V 18550

Hinweise

Lagerung		Trocken Schattig Belüftet Frostfrei Kühl		
Mindesthaltbarkeit		6	months	
Lieferform		600 ml		
Verpackung		Schlauchbeutel		
Abfallentsorgungsschlüssel		8 04 10		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z.B. in der digitalen Rigips Systemsuche) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.